



# Isokristall PB 2000

- Blitz-Mörtel, wirkstoffhaltig, schnell abbindend –  
Bedarfskomponente des Isokristall-Systems

## Einsatzgebiet

- Mineralische Wände und Böden
- Mauerwerk und Beton

## Farbton

- Zementgrau

## Verbrauch

- Nach Bedarf

## Anwendungsbereich

- Nachträgliche Gebäudeinnenabdichtung (Wände und Böden)

## Eigenschaften

- Fördert Kristallbildung in durchfeuchteten Poren mineralischer Baustoffe
- Dringt tief in den Baustoff ein
- Schützt Baustoffe langfristig gegen eindringendes Wasser
- Stoppt drückendes Wasser

## Zugehörige Systemprodukte

- Isokristall-System

## Werkzeug

- Spachtel

## Standzeit

- Ca. 3 Minuten

## Mischungsverhältnis

- Mit Wasser erdfeucht kneten

## Verarbeitungstemperatur

- > +5°C (Untergrund- & Raumlufttemperatur)

## Lagerung

- Min. 6 Monate (trocken, ungeöffnet)

## Lieferform

- 10kg Gebinde

## Kennzeichnung

- GHS05, GHS07, CE

## Brandverhalten

- A1 (Nicht brennbar)

Sämtliche Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen jedoch unverbindlich und stellen keine Garantie dar. Sie sind auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Die Gewährleistung kann ausschließlich für die Qualität unserer Produkte jedoch nicht für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.

**Anforderungen an den Untergrund**

- Tragfähig
- Sauber
- Staubfrei
- Entfernung sämtlicher Aufbauten, Farben, sonstiger Beschichtungen
- Entfernung sämtlicher Fremdkörper (z.B. Gips, Holz)

**Zubereitung**

- Trockenmörtel mit Wasser kneten
- Innerhalb von 3 Minuten verarbeiten
- Keine sonstigen Zusätze verwenden!

**Verarbeitungshinweise**

- Angrenzende nicht mineralische Bauteile (bestehende Wandaufbauten, Anschlüsse...) sind von den Isokristall-Produkten zu trennen.
- Frisch verarbeitetes Material ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag etc.) zu schützen.
- Das Aufbringen der Folgekomponente muss nach 10 Minuten - 6 Tagen erfolgen.
- Mit PB 2000 behandelte Flächen müssen mit Isokristall FS 30 nachbehandelt werden.

**Sicherheitshinweise**

- Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch
- Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen.
- Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen
- Nur für die professionelle Anwendung bestimmt
- Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Sämtliche Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen jedoch unverbindlich und stellen keine Garantie dar. Sie sind auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Die Gewährleistung kann ausschließlich für die Qualität unserer Produkte jedoch nicht für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.